603074, НижнийНовгород, ул. Куйбышева, 32
(831) 220-08-38 (многоканальный)
www.genesisnn.ru

Primatech ML

ТУ 2384-001-49371682

Primatech ML -высокоэффективный антикоррозионный материал нового поколения на восковой основе с повышенной проникающей способностью, содержит комплекс ингибиторов коррозии и антиоксидантов.
Предназначен для долговременной антикоррозионной защиты труднодоступных и скрытых полостей кузова транспортных средств (внутренних поверхностей дверей и салона, подкапотного пространства и багажника, порогов, лонжеронов). Допускается использовать для консервации автотехники, инструмента и металлических деталей при транспортировке и длительном хранении.

Свойства:

- Защищает металлические поверхности от коррозии, воздействия дорожных реагентов и водных растворов солей;
- Образует тонкую сплошную пленку, способную самозатягиваться при незначительных повреждениях;
- Влаговытесняющие свойства;
- Проникает во все мельчайше полости и консервирует очаги коррозии;
- Обладает остаточной липкостью;
- Не оказывает негативного влияния на лакокрасочное покрытие автомобиля;
- Допускается наносить поверх заводских антикоррозионных покрытий, а также для обновления любого из существующих покрытий антикоррозионных составов для скрытых полостей.

Технические характеристики Primatech ML

Цвет	от бежевого до коричневого
Тип плёнки	воскообразная
Плотность при +23°С	0,93 г/см3
Содержание сухого вещества	не менее 55%
Время пленкообразования при (20±5)ºС	не более 120 мин
Рекомендованная общая толщина слоя	300-400 мкм
Температурный интервал эксплуатации	от -40°Сдо +90°С
Стойкость к солевому туману	1000 часов
Тара	1л, 20л, 208л

Подготовка поверхности

Обрабатываемая поверхность перед нанесением должна быть чистой и сухой.

Использование

PrimatechML поставляется в готовом для нанесения виде, не требует разбавления.
Перед использованием состав выдержать при температуре, рекомендуемой к нанесению, в течение не менее 2 часов. Материал наносить при температуре окружающего воздуха 10-30°С.
Перед нанесением материала необходимо удостовериться в его однородности и при необходимости перемешать для достижения однородного состояния.
Материал наносится через технологические отверстия автомобиля при помощи пистолета предназначенного для обработки скрытых полостей или профессиональным

603074, НижнийНовгород, ул. Куйбышева, 32
(831) 220-08-38 (многоканальный)
www.genesisnn.ru

оборудованием с давлением в диапазоне 4,0-6,0 атмосфер.
Работы по нанесению материала производить в хорошо проветриваемых помещениях с использованием средств индивидуальной защиты.

Хранение

Primatech ML хранится в герметичной таре в закрытых и открытых складских помещениях при температуре от -30°С до+40°С. Срок хранения – 24 месяца. Дата производства указана на упаковке. В случае хранения при низких температурах рекомендуется перед применением выдерживать ёмкости с продуктом в помещении до достижения температуры продукта во всей массе в диапазоне от +20°С до +30°С.

По вопросам приобретения и использования обращаться в ООО «Генезис».
603074, Н.Новгород, 32 тел/факс (831)220-08-38