

Клей двухкомпонентный полиуретановый SIP 2CPU 50.

SIP 2CPU 50 представляет собой двухкомпонентный полиуретановый клей специально разработанный для производства сэндвич-панелей состоящих из металлов, пластика, дерева, ППС, композитных и изоляционных материалов.

Клей создает очень прочный, но эластичный шов. Применяется в автомобильной и строительной промышленности. Возможно ручное и машинное нанесение.

Отвердитель для клея – **SIP 2CPU B 59**.

Технические характеристики

Основы	Полиуретановый клей
Плотность	Смола: ок. 1,6 г/см ³ , Отвердитель: Ок. 1,2 г/см ³
Прочность на сдвиг	9 Н/мм ²
Прочность на отрыв	11 Н/мм ²
Твердость по Шору	55
Соотношение смеси	5 весовых частей смолы 1 весовая часть отвердителя
Вязкость	Смола: ок. 18 000 мПас, Отвердитель: ок. 200 мПас (Brookfield RVT 20°C)
Вязкость смеси	ок. 7500 мПас (Brookfield RVT 20°C)
Цвет смеси	Светло бежевый
Время жизни смеси	ок. 50 мин. (120г, 23°C, 50 % RH)
Время открытой выдержки	макс. 1 час 30 мин (20 °C, RH 50 %)
Расход	200-500 г/м ²
Время прессования	4,5 ч / 23 °C

Применение

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми.

После длительного хранения основу клея перед использованием перемешать.

Смешать основу и отвердитель в соотношении 5:1, и перемешать клей до однородного цвета, не допускается наличия в клеевой смеси прожилок основы или отвердителя. Не допускается изменение пропорции смешивания. Клей наносится на обе или на одну из склеиваемых поверхностей, затем они плотно прижимаются на время указанное в пункте «Время прессования».

Выполнять склеивание рекомендуется при комнатной температуре. Увеличение температуры снижает время прессования, но сокращает время жизни клеевой смеси. Снижение температуры увеличивает время жизни, но увеличивает время прессования и вязкость смеси.

Безопасность

Основы клея **SIP 2CPU** не является вредной для здоровья, при использовании отвердителя **SIP 2CPU B 59** следует применять спец одежду и защитные перчатки. Избегать попадания клея на кожу.

Хранение

Хранить при температуре +10 - +25 °С. Срок хранения 12 месяцев.
Упаковку утилизировать как бытовые отходы.

По вопросам приобретения и использования, обращайтесь в ООО «Генезис».
603074, Н.Новгород, 32 тел/факс (831)220-08-38