

## Клей двухкомпонентный полиуретановый SIP 2CPU FLOOR для напольных покрытий.

**SIP 2CPU FLOOR** представляет собой двухкомпонентный полиуретановый клей, специально разработанный и предназначенный для приклеивания деревянных покрытий, линолеума, покрытий из ПВХ, любых типов искусственной травы на впитывающие и невпитывающие основания (фанера, асфальт, бетон, стяжка, наливной пол, металл, дерево, ЦСП и т.п.). Клей создает очень прочный, но эластичный шов.

Отвердитель для клея – **SIP 2CPUB59**

### Технические характеристики

Основа	Полиуретановый клей
Плотность	Смола: ок. 1,6 г/см <sup>3</sup> , Отвердитель: Ок. 1,2 г/см <sup>3</sup>
Прочность на сдвиг	9 Н/мм <sup>2</sup>
Прочность на отрыв	11 Н/мм <sup>2</sup>
Соотношение смеси	5 весовых частей смолы 1 весовая часть отвердителя
Цвет смеси	Светло бежевый
Время нанесения на основание	ок. 45 мин. (120г, 23°C, 50 % RH)
Время для укладки покрытий	макс. 1 час 10 мин (23 °C, RH 50 %)
Время набора первичной прочности	не менее 4,5 ч / 23 °C
Время набора полной прочности	6 - 24 ч / 23 °C
Рекомендуемая температура для работ	+10 + 25 °C
Температура эксплуатации	-30 +70 °C
Расход	200-900 г/м <sup>2</sup> в зависимости от необходимого слоя используемого шпателя, материалов и основания
Способ нанесения	Зубчатый шпатель, машинное нанесение
Упаковка	Ведро А 24 кг + Канистра В 4,8 кг

### Применение

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. После длительного хранения основу (смолу) клея перед использованием перемешать.

Смешать основу(смолу)и отвердитель в соотношении 5:1, и перемешать компоненты с помощью низко оборотистого миксера до однородного цвета не менее 2 минут. Не допускается наличия в клеевой смеси прожилок основы или отвердителя. Не допускается изменение пропорции смешивания. Основание должно быть ровным, сухим, чистым без остатков жиров, масел и пыли. Покрытие должно быть очищено от антиадгезионных составов и при необходимости выдержано в раскатанном состоянии для расправления. Клей нанести на поверхность основания необходимой толщиной, затем предварительно раскроенное покрытие укладывается на нанесенный клей. Уложенное покрытие прикатать с помощью валика от центра к краям. Через 10 минут прикатать повторно. При необходимости нагрузить покрытие на 4 часа. При более низкой температуре время для нанесения и набора первичной прочности увеличивается, а при более высокой сокращается. Излишки выдавленного клея удалить с помощью сухой тряпки и ацетона. Затвердевший клей удалить механически.

Выполнять склеивание рекомендуется при температуре +20 – 23 °C относительной влажности 50 %.

### **Безопасность**

**SIP 2CPU FLOOR** не является вредным для здоровья, при использовании отвердителя **SIP 2CPUB59** следует применять спецодежду и защитные перчатки. Избегать попадания отвердителя на кожу.

### **Хранение и транспортировка**

Допускается транспортировка при отрицательной температуре. Хранить при температуре +10 - +25 °С. Срок хранения 12 месяцев.

По вопросам приобретения и использования, обращайтесь в ООО «Генезис».  
603074, Н.Новгород, 32 тел/факс (831) 220-08-38